

ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия

2.2.8. Номинальная толщина полок из стекла устанавливается в зависимости от их длины в соответствии :

Ширина □ До 500 включительно - □ 4 мм

От 500 до 650 - □ 5мм

От 650 до 900 - □ 6мм

Допускается применение стекла толщиной 5 мм для полок длиной свыше 650 мм при условии использования промежуточных опор. Толщина дверей из стекла должна быть установлена в технической документации на изделие. Толщина раздвижных дверей из стекла должна быть не менее 4 мм. В раздвижных дверях из стекла при отсутствии ручек должна быть шлифованная пальцевая выточка, форма и размеры которой должны быть установлены в технической документации на изделие.